

KÓD PRODUKTU	: HMMB054 20°lesku
NÁZEV	: 1k vodou ředitelný vrchní samozákladovací transparentní lak
POPIS	: Vyznačuje se excelentní elasticitou a dobrou povrchovou odolností.
VYUŽITÍ	: na podlahy a parkety v interiérech

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1031 g/l (+/-30)
Obsah sušiny	: 29,2% (+/-2)
Stupeň lesku	: 20° (+/-2)
Viskozita EN ISO 2431 ISO 3 cup	: 80sec (+/-5)
Ředění	: v případě nutnosti do 5% vodou

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)	
Proti prachu	: 50min
Proti dotyku	: 90min
Brousitelnost	: 4hod.
Interval mezi vrstvami bez broušení	: 4-6hod.
Kompletní vytvrdnutí	: 48hod.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.
Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

APLIKACE :

Štětcem nebo válečkem	: 60-80g/m ² v každé vrstvě
-----------------------	--

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Jestliže musíte produkt přiredit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.
- Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.
- Před aplikací na dřevinách jako kaštan, dub nebo jasan se doporučuje provést předběžnou zkoušku
Tyto dřeviny obsahují extrakty jako např. tanin, které by mohli zapříčít vznik např. tmavých teček

ZÁRUČNÍ DOBA	: viz BL
---------------------	----------

SKLADOVATELNOST	: Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů
------------------------	---

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření