

KÓD PRODUKTU	: PN 3/COLORE
NÁZEV	: VODOU ŘEDITELNÁ PIGMENTOVÁ IMPREGNACE
POPIS	<i>: Impregnace na bázi syntetických jedno komponentních pryskyřic ve vodní disperzi, na preventivní moření a barvení dřeva.</i>
VYUŽITÍ	<i>: Ochranná i dekorační impregnace pro vnější i vnitřní použití</i>

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

<i>Specifická váha při 20°C</i>	<i>: 1100 g/l (+/-20) v závislosti na odstínu</i>
<i>Obsah sušiny</i>	<i>: 17% (+/-2)</i>
<i>Viskozita (DIN 53211 mm. 4)</i>	<i>: 13-14 sec.</i>
<i>Ředidlo</i>	<i>: voda</i>
<i>% Ředění</i>	<i>: 0-5 % (v případě nutnosti)</i>
<i>Vydatnost</i>	<i>: 10-12 m², v závislosti na savosti, struktuře podkladu a způsobu aplikace</i>
<i>Kategorie produktu</i>	<i>: A/h</i>
<i>Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu</i>	<i>38,13</i>
<i>Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu</i>	<i>0,02</i>
<i>Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi</i>	<i>36,22 – 38,13</i>

APLIKACE	<i>: štětcem, namáčením, houbou, válečkem Před aplikací se doporučuje brousit podklad brusným papírem zrnitosti 180-220 (na zmírnění opětovného nafukování dřevních žil). Dřevo musí být dobře obroušeno, zbaveno prachu a pečlivě očištěno od jakékoliv stopy po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti.</i>
-----------------	--

SUŠENÍ :

<i>Při 20°C - ve větraném prostředí</i>	<i>: minimálně - 4 hod : proti dotyku - 1 hod. : brousitelnost - 14-16 hod.</i>
<i>Při 35-40°C</i>	<i>: 90 min.</i>

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků.
Během aplikační fáze a následující fáze sušení, teplota prostředí nesmí být nižší než 15°C.

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :**VYSOKÁ KVALITA S TIXOTROPNÍM VRCHNÍM LAKEM**

<i>Impregnace</i>	<i>: 1 vrstva PN 3/colore</i>
<i>Základ</i>	<i>: 1 vrstva TN 40</i>
<i>Vrchní lak</i>	<i>: 1 vrstva TN 931</i>

OBECNÉ VYUŽITÍ S TIXOTROPNÍM VRCHNÍM LAKEM

<i>Impregnace</i>	<i>: 1 vrstva PN 3/colore</i>
<i>Vrchní lak</i>	<i>: 1 vrstva TN 931</i>

**ODSTÍNY**

: PN 30 tmavý ořech
PN 31 teak
PN 32 světlý ořech
PN 33 třešeň
PN 34 ořech starý
PN 35 douglas
PN 36 mahagon
PN 37 zelená lesní
PN 38 ořech
PN 39 kaštan

VLASTNOSTI

: pigmentové impregnace série PN 3/colore, jsou odolné proti povětrnostním vlivům, pronikají do hloubky dřevního vlákna, které chrání od destruktivního působení plísně a škodlivého hmyzu. Pigmenty na bázi oxidů železa použité ve vzorci, chrání dřevo od destruktivního působení ultra-fialového záření.

OŠETŘOVÁNÍ

: výrobek již natřený produktem TN 931, musí být očištěn od prachu a nečistot, lehce zbrúšen a znovu jednou nebo dvakrát natřen stejným produktem.

UPOZORNĚNÍ

: některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas), obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černo-modrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako namodralá plíseň.
Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu.
Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby.

ZÁRUČNÍ DOBA :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.