

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KÓD PRODUKTU</b> | : TN 0/600 ( transparentní )<br>PNO/colore ( barevné dle vzorníku )                                                                                                                |
| <b>NÁZEV</b>        | : IMPREGNACE S VOSKOVÝM EFEKTEM                                                                                                                                                    |
| <b>POPIS</b>        | : Impregnace na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, s přísadou speciálních ochranných vosků na ošetření a barvení dřeva.                                                  |
| <b>VYUŽITÍ</b>      | : Ochranná i dekorační impregnace pro stavebně-truhlářské výrobky, kde je vyžadována zvýšená odolnost proti vodě podhledy, ohrady, lavičky, altánky apod. Vhodné též do interiérů. |

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifická váha při 20°C    | : 1.010 g/l (+/-20) v závislosti na odstínu                                             |
| Obsah sušiny                | : 25% (+/-2)                                                                            |
| Viskozita (DIN 53211 mm. 4) | : 13-14 sec.                                                                            |
| Ředidlo                     | : voda                                                                                  |
| % Ředění                    | : 0-5 % ( v případě nutnosti)                                                           |
| Vydatnost                   | : 18-20 m <sup>2</sup> , v závislosti na savosti, struktuře podkladu a způsobu aplikace |

**APLIKACE** : štětcem, stříkáním, namáčením

Doporučována je aplikace štětcem a to ve dvou vrstvách.

Před aplikací se doporučuje zbrousit podklad brusným papírem zrnitosti 180-220 ( na zmírnění opětovného nafukování dřevních žil ). Dřevo musí být dobře obroušeno, zbaveno prachu a pečlivě očištěno od jakékoliv stopy po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti.

Tento produkt není třeba přetírat vrchním lakem. Na zvýšení voskového efektu je možné ještě na závěr natřený povrch lehce překartáčovat, čímž se docílí většího vyhlazení povrchu.

**SUŠENÍ :**

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Při 20°C - ve větraném prostředí | : proti dotyku - 30min.<br>: interval mezi vrstvami - 4hod. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**UPOZORNĚNÍ** : během aplikační fáze a následující fáze sušení, teplota prostředí nesmí být nižší než 10°C.

**ODSTÍNY NA PŘÁNÍ**: použitím transparentní impregnace TN 0/600 a pigmentových past série PZ 4/colore, je možné dosáhnout prakticky jakékoliv odstínu na přání.

**VLASTNOSTI**: voskové impregnace jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, nevytváří povlak a proto se tedy neloupou. Použité speciální vosky nám zaručují vynikající vodě odolnost a v kombinaci s pigmenty na bázi oxidů železa, použité ve vzorci, chrání dřevo od destruktivního působení ultra-fialového záření.

**OŠETŘOVÁNÍ** : výrobek již natřený tímto produktem musí být očištěn od prachu a nečistot, lehce přebroušen a znovu jednou nebo dvakrát přetřen stejným produktem.

**UPOZORNĚNÍ :** některé typy dřevin ( např.dub, kaštan, douglas ), obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černo-modrých teček, které by mohli vypadat jako namodralá plíseň. Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu.

**ZÁRUČNÍ DOBA :**

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST :**

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.  
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.