



<b>KÓD PRODUKTU</b>	: TN 23
<b>NÁZEV</b>	: BEZBARVÁ IMPREGNACE
<b>POPIS</b>	: Impregnační prostředek na bázi syntetických jedno komponentních pryskyřic na preventivní moření dřeva.
<b>VYUŽITÍ</b>	: Preventivní ochrana dřeva, pro vnější a vnitřní použití.

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha při 20°C	: 810 g/l (+/-20) v závislosti na odstínu
Obsah sušiny	: 14 % (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4)	: 13-14 sec.
Ředidlo	: syntetické - TZ 90
% Ředění	: 0-5 % ( v případě nutnosti)
Vydatnost	: 10-12 m <sup>2</sup> v závislosti na esenci a typu dřeva
Kategorie produktu	: A/h
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	716,54
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,79
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	685,53 – 716,54

**APLIKACE** : štětcem, namáčením, houbou, válečkem

Pozn.- dřevo musí být dobře obroušeno, zbaveno prachu a pečlivě očištěno od jakékoliv stopy po tuku nebo pryskyřici.  
Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti.

**SUŠENÍ :**

Při 20°C ve větraném prostředí	: minimálně - 4 hod : proti dotyku - 1 hod. : brousitelnost - 14-16 hod.
Při 35-40°C	: 90 min.

**UPOZORNĚNÍ :** Doba sušení se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.  
Vyhybte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků.

**PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :****S TIXOTROPNÍM BÍLÝM VRCHNÍM LAKEM**

Impregnace	: 1 vrstva TN 23
Základ	: 1 vrstva TN 50
Vrchní lak	: 1 vrstva TN633

**POZNÁMKA** : TN 23 neobsahuje pigmenty, a proto nemůže zaručit ochranu dřeva proti ničivému UV záření. Doporučuje se pro lakovací aplikace, anebo jako produkt ve směsi s pigmentovými impregnačními prostředky série PN /Icolore.

**VLASTNOSTI** : bezbarvá impregnace TN 23, je odolná proti povětrnostním vlivům, proniká do hloubky dřevního vlákna, které chrání od destruktivního působení plísně a škodlivého hmyzu.



**OŠETŘOVÁNÍ**

: výrobek již natřený produktem TN 633 musí být očištěn od prachu a nečistot, lehce zbroušen a znovu jednou nebo dvakrát natřen stejným produktem.

**UPOZORNĚNÍ**

: některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas), obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černo-modrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako namodralá plíseň.

Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu. Při aplikaci stříkací pistolí, může vznikající prach způsobit samovznícení. Doporučuje se přísně udržovat čistotu pracoviště.

**ZÁRUČNÍ DOBA :**

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST :**

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.