

KÓD PRODUKTU	: TN 090
NÁZEV	: VODOUŘEDITELNÝ TOP-TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAK
POPIS	: Tixotropní konečná úprava na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi. Speciální produkt na obnovování nátěrů. Aplikuje se stříkáním nebo štětcem.
VYUŽITÍ	: Výrobky pro vnější i vnitřní použití, napuštěné impregnačními prostředky nebo základy série AQUATECH.
CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :	
Specifická váha při 20°C	: 1.020 g/l (+/-20)
Obsah sušiny	: 42% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm.6)	: 28/30 sec.
Ředidlo	: voda
% Ředění	: 0-5 % (v případě nutnosti)
Stupeň lesku	: 30°
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	18,36
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,01
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	17,04 – 18,36
APLIKACE	: štětcem, stříkací pistolí
VRSTVY	: doporučuje se aplikace 100-150 micronů
SUŠENÍ :	
Vzduchem (při 20°C větrané prostředí)	: proti prachu - 20 min.
	: proti dotyku - 2 hod.
	: kompletní uschnutí - 12-16 hod.
UPOZORNĚNÍ :	<i>Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků. Minimální teplota během aplikační a sušící fáze, nesmí být nižší než 15°C.</i>
DOPORUČENÉ ZPŮSOBY APLIKACE :	
VYSOKÁ KVALITA	
Impregnace	: 1 vrstva PN 3/colore , sušení minimálně 6 hod.
Základ	: 1 vrstva TN 090, sušení 12 hod.
Broušení	: PP 280
Vrchní lak	: 1 vrstva TN 090
OBECNÉ VYUŽITÍ	
Impregnace	: 1 vrstva PN 3/colore , sušení minimálně 6 hod.
Vrchní lak	: 1 vrstva TN 090
VLASTNOSTI:	<i>Zvyšuje ochranný efekt impregnačních prostředků a díky speciálním pohlcovačům UV, ochraňuje lignin od fotochemické degradace. Je hebká na dotek a velice elastická. Sleduje rozměrové variace podkladu. Neloupe se a snadno se ošetřuje.</i>
UPOZORNĚNÍ :	<i>některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas), obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černo -modrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako namodralá plíseň. Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu. Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby.</i>
ZÁRUČNÍ DOBA :	12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.