

KÓD PRODUKTU

: TN 350

NÁZEV: VODOUŘEDITELNÁ BEZBARVÁ IMPREGNACE
KLIMA AQUAPRIMER**POPIS :**

Impregnace na bázi akrylátových pryskyřic řve vodní disperzi. Díky svému zvláštnímu složení a po adekvátní přípravě surového materiálu, je možné mezi vrstvami impregnace a laku aplikovat nátěrové systémy na jehličnanech **bez broušení**. Tímto produktem je možné ošetřovat jak jehličnaté, tak i listnaté dřeviny vyjma výrobky z iroka, na který je určena speciální impregnace.

VYUŽITÍ:

Zárubně, okna, dveře a další výrobky pro venkovní prostředí

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1.015 g/l (+/-20) v závislosti na odstínu
Obsah sušiny	: 14 % (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4)	: 12-14 sec.
Ředidlo	: voda
% Ředění	: 0-10 % (v případě nutnosti)
Vydatnost	: 10-12 m ² v závislosti na savosti, struktuře podkladu a způsobu aplikace
Kategorie produktu	: A/h
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	70,84
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,02
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	63,75 – 70,84

APLIKACE :

štetcem, namáčením, houbou, válečkem

Před aplikací se doporučuje brousit brusným papírem zrnitosti 180-220 (na zmírnění opětovného nafukování dřevních žil). Dřevo musí být zbaveno prachu a pečlivě očištěno od jakékoliv stopy po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti. Při aplikaci flow-coating je nezbytně nutné kontrolovat viskozitu produktu a v případě nutnosti přimíchat vodu anebo aditivum proti bublinkám PX 1422.

SUŠENÍ :

Při 20°C - ve větraném prostředí	: proti dotyku - 30 min. v případě nutnosti se dá produkt kartáčovat po 4-6 hod.
Při 35-40°C	: 120 min.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků. Během aplikační fáze a následující fáze sušení, teplota prostředí nesmí být nižší než 15°C.

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :**1.) PODKLAD JEHLIČNAN**

Příprava podkladu broušením zrnitostí PP 180

Primer TN 350

aplikace namáčením nebo flow-coating

Sušení 3-4 hod

Vrchní lak TN 931 naředěný 2-3%

300/350 mokrých mikronů

2.) PODKLAD JEHLIČNAN (přebroušený brusným papírem zrnitosti PP 180)LISTNAN - (doporučuje se překartáčování nebo lehké přebroušení i po aplikaci KLIMA Aquaprimeru)

Postup s dvouvrstvým vrchním lakem

Primer TN 350

aplikace namáčením nebo flow-coating

Sušení 3-4 hod

Vrchní lak TN 931 naředěný 7-8%

130-150 mokrých mikronů

Sušení 2-3 hod

Vrchní lak TN 931 naředěný 2-3%

180-200 mokrých mikronů

Pozn. – TN 350 je možné natónovat pastami ze série PZ 4/colore v příměsí 3-4% v závislosti na sytosti odstínu

Jestliže jehličnatý podklad nebude přebroušený brusným papírem zrnitosti PP 180, může být pak nezbytně nutné brousit i po aplikaci KLIMA Aquaprimer

V případě používání listnatých dřevin se vzhledem k jejich vlastnostem doporučuje po aplikaci KLIMA Aquatech překartáčování nebo lehké přebroušení

VLASTNOSTI : Primer TN 350 je odolný proti povětrnostním vlivům, nevytváří film a tedy se neloupe. Proniká hluboce do dřevního vlákna, kde dobře izoluje soli a tuky, které dřevo obsahuje

UPOZORNĚNÍ : Na leštění povrchu nedoporučujeme používat ocelovou vlnu. Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby. Produkt není odolný vůči mrazu. Skladovat při teplotách nad 5°C.

ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.