

KÓD PRODUKTU**: PD5/colore****POPIS****: VŘ PATINY - ANTIKATURA****VYUŽITÍ****: STAROBYLÝ VZHLED A EFEKT DECAPÉ
NA STYLOVÉM NÁBYTKU, NÁBYTKOVÝCH
DVÍŘKÁCH A OBRAZOVÝCH RÁMECH****OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA :**

Jsou to patiny, které se používají na dosažení starobylého vzhledu a efektu decapé.
Aplikují se na nitrocelulózové, polyuretanové, polyesterové nebo akryluretanové základy.
Překrývají se vrchními nitrocelulózovými, polyuretanovými nebo akryluretanovými laky, a to až po řádném zaschnutí patiny. Produkty této série se vyznačují dobrou odolností vůči světlu a výbornou odstranitelností.
Jsou použitelné na transparentní nebo pigmentové základy i bez broušení.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. Aplikovat produkt PD5/colore stříkácí pistolí v množství 30-60 g/m² na základ přebroušený zrnitostí 280-320 :
 - starobylý efekt - ředit vodou v množství 50-100% v závislosti na požadovaném tónu odstínu.
 - efekt decapé - ředit vodou v množství 50% a vyšším
2. Na dosažení požadovaného starobylého efektu odstraňovat nepravidelně s případným přebroušením

Je možné realizovat odstíny na přání, použitím barevných bází, které jsou mezi sebou perfektně míchatelné.

Charakteristika odstraňování a smáčivost podkladu se dá ovlivňovat následujícími speciálními nosiči :

- PF1306 - znesnadňuje odstraňování patiny. Použití : 2-10%
- PF1793 - zvyšuje smáčivost na různých typech základů. Použití : 5-10%
Tento nosič s vysokou smáčivostí nám dovoluje více produkt naředit (vodou) a tímto snížit náklady a zjednodušit aplikaci

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

		Specif. váha (g/l +/-20)	Obsah sušiny (ve váze +/-2%)	Viskozita (DIN 53211 mm.4)
PD5/90	neutrální	1.000	29%	25sec.
PD5/901	tmavý ořech	1.030	23%	22sec.
PD5/902	světlý ořech	1.000	20%	16sec.
PD5/904	mahagon	1.060	23%	20sec.
PD5/410	bílá	1.040	52%	30sec.
PD5/001	žlutá báze	1.050	23%	35sec.
PD5/003	žlutá báze Siena	1.230	41%	tix.
PD5/006	báze terra umbra	1.300	36%	tix.
PD5/005	červená báze	1.030	22%	24sec.
PD5/008	modrá báze	1.050	24%	50sec.
PD5/009	černá báze	1.050	24%	90sec.

DOPORUČENÉ ZPŮSOBY APLIKACE :**STYLOVÝ NÁBYTEK**

Podklad	: národní ořech
Tónovací odstín (mořidlo)	: PD4/colore
Základ	: TB1082 nitro (2 vrstvy) nebo TA03 - polyuretanový
Starobylý efekt	: PD5/900 ořechová patina
Sušení	: 1-2hod
Vrchní lak	: TQ 2/série - nitro nebo TO....polyuretanový

RÁMY NA OBRAZY

Tónovací odstín (mořidlo)	: PF 5/colore
Základ	: TA48 polyuretanový
Starobylý efekt nebo decapé	: PD5/901 / PF1306 / voda 100 / 10 / 100
Vrchní lak	: TO...polyuretan nebo TQ...nitro nebo TS...akryluretanový
Pozlacení (je-li žádáno)	: za tepla

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA - STAROBYLÝ EFEKT

Podklad	: národní ořech
Tónovací odstín (mořidlo)	: PF5/colore
Základ	: TA03 - polyuretanový
Starobylý efekt	: PD5/901 ořechová patina
Sušení	: 1-2hod
Odbrušování patiny	
Vrchní lak	: TO975/serie polyuretanový

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA - EFEKT DECAPÉ

Podklad	: dub, jasan
Tónovací odstín (mořidlo)	: PF 5/colore
Základ	: TA15 – akryluretanový
Sušení základu	: 2-4hod
Efekt decapé	: PD5/410 bílá patina ve směsi 1/1 s vodou
Sušení patiny	: 1-2hod
Odbrušování patiny	
Vrchní lak	: TS53/serie - akryluretanový

ZÁKLADNÍ ODSÍNY :

PD5/901	tmavý ořech
PD5/902	světlý ořech
PD5/904	mahagon
PD5/410	bílá

ŘEDĚNÍ :

VODOU

BAREVNÉ BÁZE :

PD5/001	citrónově žlutá
PD5/003	žlutá Siena
PD5/005	červená
PD5/008	modrá
PD5/009	černá

Tyto báze jsou navzájem perfektně míchatelné, pro dosažení jakéhokoliv odstínu.
Na přípravu pastelových odstínů s vysokou přizpůsobivostí odstraňování,
použijte bílou bázi PD5/410

Tyto patiny lze míchat též pomocí pigmentových past PZ5/serie a to v poměru :

PD5/90	50
PZ5/serie	10
Voda	40

POZNÁMKA :

Jakmile je serie PD5/colore aplikována na nebroušený základ je nutné ji velice důkladně odbrousit,
Aby byla zaručena přilnavost mezi základem a vrchním lakem

ZÁRUČNÍ DOBA :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25 °C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.