

KÓD PRODUKTU**: PD700****POPIS****: BARRIQUE – MOŘIDLO DUB ANTIK****VYUŽITÍ****: MOŘENÍ DŘEVIN OBSAHUJÍCÍCH TANIN, SE KTERÝM
TENTO PRODUKT CHEMICKY REAGUJE****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha : 1000g/l (+/-1)
Obsah sušiny 1.komponentu : 0,28%
Viskozita (VX iso3) při 20°C : 30sec

PŘÍPRAVA :

Ředění vodou : 0-500% v závislosti na požadovaném efektu

APLIKACE :

Stříkací pistolí : 15-30g/m²
Houbovým válečkem : 15-30g/m²
Stříkáním a vetřením hadrem : 20-40g/m²

SUŠENÍ :

Při teplotě 20°C a ventilaci : 4hod
Nucené sušení v tunelu při 60°C : 1hod
Přelakovatelný : Po kompletním uschnutí
(vyhněte se přelakování VŘ produkty)

POZNÁMKY :

- Tento produkt ve styku s taninem obsaženým ve dřevě vyvolává chemickou reakci, kterou dochází k efektu „zestárnutí“ podkladu. Používá se na moření stolů, rámců, podlah, podlahových lišt ze dřevin obsahujících tanin např. dub, kaštan, modřín
- Výsledné zabarvení podkladu je ovlivněno množstvím aplikovaného produktu, dobou působení mokrého produktu na podklad a především množstvím taninu obsaženého ve dřevě
- Požadovaný konečný efekt nebude pokaždé stejný, protože množství taninu obsaženého ve dřevě se bude lišit kus od kusu.
- S ohledem na vysokou specifičnost produktu není možné nijak modifikovat a ovlivnit výslednou barvu.
- Při následném přelakování se vyhněte použití vodou ředitelných laků. Mohlo by totiž dojít k reakci, která by mohla zavinit změnu konečného odstínu a posunu do červeno-černého tónu.

ZÁRUČNÍ DOBA : viz. BL**SKLADOVATELNOST :**

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standartní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření