

KÓD PRODUKTU	: PN410
NÁZEV	: VODOU ŘEDITELNÁ BÍLÁ IMPREGNACE
POPIS	: Preventivní impregnace s vysokým obsahem sušiny, na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní disperzi s vynikající odolností proti působení biologických a atmosférických činidel
VYUŽITÍ	: Obzvláště vhodný jako první vrstva, před použitím produktů série Unilack (dle vzorníku RAL nebo NCS)

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1100 g/l (+/-20)
Obsah sušiny	: 37 % (+/-2)
Viskozita (ISO 3)	: 34 sec.
Ředidlo	: voda
% Ředění	: 0-5 %

APLIKACE	: štětcem, namáčením, válečkem, stříkáním
-----------------	---

SUŠENÍ :

Při 20°C ve větraném prostředí	: proti dotyku - 2-4 hod. : celkové do hloubky – 12-24 hod.
Při 35-40°C	: 90 min.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků. Minimální teplota během aplikační fáze a následující fáze schnutí, nesmí být nižší než 15°C.

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :**VYSOKÁ KVALITA S TIXOTROPNÍ KONEČNOU ÚPRAVOU**

Podklad	: jehličnan
Impregnace	: 1 vrstva PN410 - sušení 6-8 hod.
Konečná úprava	: 1 vrstva PN4B 200gr/m ² sušení 8 - 10 hod.
Broušení	
Konečná úprava	: 1 vrstva PN6B 250gr/m ²

Tento technologický postup je certifikován italským institutem Catas certifikátem „CATAS QUALITY AWARD 03/02“ splňující normu ENV 927-2/2000 Performance Specification dle „Catas Quality Award – Coating System for exterior wood“

VLASTNOSTI : zvyšuje plnicí efekt při lakovacích postupech, omezuje sublimaci pryskyřice

UPOZORNĚNÍ : Na leštění povrchu nedoporučujeme, používat ocelovou vlnu. Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby. Skladovat při teplotách nad 5°C.

ZÁRUČNÍ DOBA : viz.BL

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření