

KÓD PRODUKTU**: TA03****POPIS****: POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ ZÁKLAD****VYUŽITÍ****: OBECNÉ VYUŽITÍ****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	:	972 g/l	(+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	:	40%	(+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	:	26%	(+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	:	32sec.	(+/-1)

PŘÍPRAVA :

TA03	:	100 hmot.částí
TX50	:	50 "
TZ33	:	0-20

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	:	15sec.	(+/-2)
Obsah sušiny po natužení	:	35%	(+/-2)
Doba zpracovatelnosti	:	4hod. při 20°C	

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem	:	120-140 g/m ² v každé vrstvě
Sušení při 20°C	:	interval mezi dvěma vrstvami bez broušení - do 2hod. po 2hod. musí následovat lehké broušení aplikace vrchního laku do 24 hod.

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :Rámečky :

Tónovací odstín (mořidlo)	:	PF5/colore
Základ	:	TA03 1-5 vrstev, interval 1-2 hodiny mezi vrstvami
Vrchní lak	:	TO0/série matný vrchní PUR lak

Dvířka - drobný nábytek

Tónovací odstín (mořidlo)	:	PF5/colore
Základ	:	TA03 1-2 vrstvy
Vrchní lak	:	TO0/série matný vrchní PUR lak

POZNÁMKY : Produkt je vhodný na zachování otevřeného póru (na zachování struktury dřeva).

Je vhodný jako základ pod matné vrchní laky. Není vhodný pod vrchní laky lesklé. Matné vrchní laky typu TO0/série jsou vhodnější pro jejich menší agresivitu a lepší zakrytí. Rozhodně není vhodný pod lesklé vrchní laky. Při aplikaci polevem se pro lepší zakrytí pracuje se středně vysokou viskozitou (18-25sec.C.F.4). Spotřebovat a obnovovat produkt každou hodinu a nebo udržovat viskozitu ředidlem TZ33.

ZÁRUČNÍ DOBA**: viz. BL****SKLADOVATELNOST****: Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.**

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření