

**KÓD PRODUKTU****: TN090****NÁZEV****: VODOUŘEDITELNÝ TOP-TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAK****POPIS**

: Tixotropní konečná úprava na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi. Speciální produkt na obnovování nátěrů. Aplikuje se stříkáním nebo štětcem.

VYUŽITÍ

: Výrobky pro vnější i vnitřní použití, napuštěné impregnačními prostředky nebo základy série AQUATECH.

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C : 1020 g/l (+/-20)
Obsah sušiny : 42% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm.6) : 28/30 sec.
Ředidlo : voda
% Ředění : 0-5 % (v případě nutnosti)
Stupeň lesku : 30°

APLIKACE**: štětcem, stříkáací pistolí****VRSTVY****: doporučuje se aplikace 100-150 mikronů****SUŠENÍ :**

Vzduchem (při 20°C větrané prostředí) : proti prachu - 20min.
: proti dotyku - 2hod.
: kompletní uschnutí - 12-16hod.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků. Minimální teplota během aplikační a sušící fáze, nesmí být nižší než 15°C.

DOPORUČENÉ ZPŮSOBY APLIKACE :**VYSOKÁ KVALITA**

Impregnace : 1 vrstva PN3/colore , sušení minimálně 6hod.
Základ : 1 vrstva TN090, sušení 12 hod.
Broušení : P280
Vrchní lak : 1 vrstva TN090

OBECNÉ VYUŽITÍ

Impregnace : 1 vrstva PN3/colore , sušení minimálně 6hod.
Vrchní lak : 1 vrstva TN090

VLASTNOSTI

: Zvyšuje ochranný efekt impregnačních prostředků a díky speciálním pohlcovačům UV, ochraňuje lignin od fotochemické degradace.
Je hebká na dotek a velice elastická. Sleduje rozměrové variace podkladu. Neloupe se a snadno se ošetřuje.

UPOZORNĚNÍ

: některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas), obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černomodrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako namodralá plíseň. Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu. Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby. Chraňte produkt před přemrznutím. Skladovat při teplotách nad 5°C.

ZÁRUČNÍ DOBA**: viz BL****SKLADOVATELNOST**

: Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-25°C
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standartní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření