

KÓD PRODUKTU**: TN351****NÁZEV****: AQUAPRIMER****POPIS****: VODOU ŘEDITELNÝ ZPEVNŮVAČ VLÁKEN
NAPOMÁHAJÍCÍ HOMEGENNÍ BAREVOSTI PŘI
IMPREGNOVÁNÍ. VYROVNÁVÁ RŮZNORODOU
NASÁKAVOST DŘEVA. OBSAHUJE FUNGICIDY.****VYUŽITÍ****: VÝROBKY URČENÉ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha při 20°C	: 1010 g/l (+/-20)
Obsah sušiny	: 8% (+/-1)
Viskozita (ISO3) při 20°C	: 26 sec. (+/-2)
Ředidlo	: voda
Ředění	: 0-5% (v případě nutnosti)

APLIKACE**: máčením, flow-coating
60-70g/m²****SUŠENÍ :**

Při pokojové teplotě 20°C	: 2-4hod
V sušícím tunelu při teplotě 35°C	: 2hod
Proti dotyku	: 1hod
Úplné vyschnutí	: 24hod
Aplikace dalšího produktu	: 2-4hod při 20°C

POZNÁMKY :

- časy sušení se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti ; produkt se nedoporučuje používat při teplotě pod 10°C a při vysoké relativní vlhkosti
- v případě tvoření pěny během aplikace přidejte speciální aditivum PX0/02 do 1% max.
- zbytky výrobku z předchozí aplikace musí být pečlivě promíchány, případné usazeniny na dně plechovky uvolněny s následným přefiltrováním.
- při delším skladování již použitého zbytku produktu je možné přidat aditivum proti hnilobě PX0/06 do 0,5%
- Produkt splňuje normy EN927/3; PR EN 927/6; EN ISO 4622/94; EN12720/97; ASTM 3359/97
- Obsahuje fungicidy, působí vůči modré hnilobě, chrání čelní dřevo vůči vlhkosti, zvyšuje účinnost broušení
- Možné tónování pastami série PZ4/colore
- Na broušení nepoužívejte ocelovou vlnu.
- Neřed'te produkt více než 5% vody
- Chraňte před mrazem

ZÁRUČNÍ DOBA : viz BL**SKLADOVATELNOST :**

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-30°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření