

KÓD PRODUKTU**: T00/série****POPIS****: POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ
VRCHNÍ LAK V POLOMATU****VYUŽITÍ****: LIŠTY, RÁMEČKY, PROFILOVANÉ
A ZAOKLENÉ ČÁSTI, DESKY, NÁBYTEK.****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha : 990 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu : 46% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu : 26% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 53sec. (+/-1)

PŘÍPRAVA :

T00/série : 100 hmot.částí
TX50 : 50 "
TZ33 : 20 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 15sec. (+/-2)
Obsah sušiny po natužení : 39% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti : 4 hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem : 120-150 g/m² v jedné vrstvě
Sušení při 20°C : 18hod.- kompletní vytvrzení
Odvětrání : 15-20min
Proti dotyku : 45-55min

SÉRIE	LESK
T000	100
T001	72
T002	50
T003	35
T004	25
T005	15
T006	10
T007	5

PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :

Podklad	: různé
Tónovací odstín (mořidlo)	: PF5/colore na bázi rozpouštědla
Základ	: TA03 nebo TA909
Vrchní lak	: TO0/série

POZNÁMKY :

- V letním horkém období nebo při aplikaci na velkých plochách používejte ředidlo TZ35 nebo zpomalovací ředidlo TZ14 ve směsi s ředidly TZ33 nebo TZ35
- Pro kompenzaci zimního prostředí můžete použít urychlovač 1%TV17
- Alternativní tužení : 50% TX24 – dobrá elasticita
Doba zpracovatelnosti – 5hod

50% TX72 – dobrá odolnost vůči zežloutnutí
Doba zpracovatelnosti – 3hod

Použitím obou těchto tužidel se zvedá lesk cca. o 5°

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření