

KÓD PRODUKTU**: TO9/SERIE****POPIS****: POLYURETANOVÝ VRCHNÍ MATNÝ LAK****VYUŽITÍ****: ŽIDLE A ZAOBLENÉ ČÁSTI
TAKÉ ELEKTROSTATICKOU APLIKACÍ****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 1000 g./l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 46% (+/-1)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 26% (+/-1)
Viskozita (DIN 53211 mm. 6) při 20°C	: 24sec. (+/-2)

PŘÍPRAVA :

TO9/serie	: 100 hmot.částí
TX50	: 50 "
TZ33	: 30 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 15sec (+/-1)
Obsah sušiny po natužení	: 39% (+/-1)
Doba zpracovatelnosti	: 3-4hod.

APLIKACE :

Stříkací pistolí	: nebo také elektrostatickým zařízením
Sušení při 20°C	: 18 hod. - kompletní zatvrdnutí
Odvětrání	: 15min
Proti dotyku	: 25min

SÉRIE	LESK
TO90	80
TO91	65
TO92	45
TO93	30
TO94	20
TO95	15
TO96	10
TO97	5

PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :

Podklad	:	buk a různé esence
Tónovací odstín (mořidlo)	:	PC3 colore
Základ	:	TA909 1-2 vrstvy
Vrchní lak	:	TO9/serie

POZNÁMKY :

- Vhodný též na aplikace elektrostatikou
- Ideální na vertikální aplikace jako např. lakování židlí
-

TZ33	ředidlo středně rychlé	:	využití v zimním období
TZ13	" středně pomalé	:	" v letním období
TZ14	" velmi pomalé	:	zpomalovač v příměsi do ostatních ředidel

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standartní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření