

**KÓD PRODUKTU****: TO975/série DIAMANT****POPIS****: POLYURETANOVÝ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK****VYUŽITÍ****: EXPONOVANÉ PLOCHY, STOLY, NÁBYTEK****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 970 g/l	(+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 35%	(+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 24%	(+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 40sec.	(+/-1)

PŘÍPRAVA :

TO975/SERIE	: 100	hmot.částí
TX70	: 50	"
TZ35	: 0-10	" aplikace polevem
	: 30-50	" aplikace stříkácí pistolí

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 18 sec.	(+/-2) aplikace polevem
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 14 sec.	(+/-2) aplikace stříkácí pistolí
Obsah sušiny po natužení	: 31%	(+/-2)
Doba zpracovatelnosti při 20°C	: 5 hod.	

APLIKACE :

Stříkácí pistolí a polevem	: 120-140 g/m ²	v jedné vrstvě
Sušení při 20°C	: 18 hod.	- kompletní zatvrdnutí
Nucené sušení při 50°C	: 40-50 min.	

SÉRIE	LESK
TO9750	80
TO9751	65
TO9752	50
TO9753	35
TO9754	25
TO9755	15
TO9756	10
TO9757	5

**PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :**

Podklad	: různé
Tónovací odstín (mořidlo)	: PF...na bázi rozpouštědla
Základ	: TA - polyuretanový anebo polyesterový TG
Vrchní lak	: TO975/série

POZNÁMKY :

- Produkt není vhodný pro aplikaci příslušenstvím airless.
- V letním horkém období používejte ředidla: TZ35/TZ14 anebo TZ35/TZ13.

TZ35 ředidlo střední
TZ13 ředidlo střední-pomalé
TZ14 ředidlo pomalé

ZÁRUČNÍ DOBA :

Viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.



UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření