KÓD PRODUKTU : **TOM5186 10°**
TOM5187 5°

POPIS : EVERMATT

VYUŽITÍ : MODERNÍ NÁBYTEK V HLUBOKÉM MATU

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha TOM5186	:	935g/l (+/-30)
Specifická váha TOM5187	:	935g/l (+/-30)
Obsah sušiny 1.komponentu	:	29% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	:	62,8% (+/-1)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	:	45sec (+/-4)
Stupeň lesku EN ISO 2813 TOM5187	:	5° (+/-1)
(při úhlu 60° a aplikaci 120mikronů) TOM5186	:	10° (+/-1)

PŘÍPRAVA :

TOM5187	:	100 hmot.částí
TXS522	:	20 "
TZ3648	:	30 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (EN ISO 2431 mm. 4) při 20°C	:	13sec. (+/-1)
Obsah sušiny po natužení	:	33,6% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti při 20°C	:	3hod.

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem : 1O0-120g/m^2 v jedné vrstvě
Platí i pro AIRMIX i pro AIRLESS

SUŠENÍ :

Odvětrání/time gel	:	90min
Proti dotyku	:	3hod
Vytvrdnutí – manipulace s výrobkem	:	24hod
V tunelu při 20-40-60°C	:	4hod
Stohovatelnost po sušení v tunelu	:	4hod

POZNÁMKY :

Produkt může být aplikován na pigmentové PUR , vodou ředitelné vrchní barvy nebo v případě aplikace na dýhu také na transparentní základy.
Bez broušení je možné aplikovat tento produkt cca. po 3hod, v závislosti na teplotě a ventilaci prostředí, a to až do cca. 24hod. Po 24hod je už třeba barvu přebrousit.

V případě potřeby aplikace ještě další vrstvy produktu TOM5087 je velmi důležité předchozí vrstvu velice dobře přebrousit anebo použít nejdříve izolátor TF25 (10%TV19) v jedné vrstvě 50-60gr/m^2.
Produkt TOM5087 může být aplikován 2hod po aplikaci izolátoru.

ZÁRUČNÍ DOBA : viz. BL

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standartní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.
Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.
Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.
Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.
Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření