

KÓD PRODUKTU**: TQ91****POPIS****: NITROCELULÓZOVÝ TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAK
EFEKT ŠELAK****VYUŽITÍ****: STYLOVÝ NÁBYTEK****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha : 925g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu : 25 % (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 30sec (+/-3)

PŘÍPRAVA :

TQ91 : 100 hmot.částí
TZ70 : 20-40 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 16sec. (+/-4)
Stupeň lesku : 70°

APLIKACE :

Stříkací pistolí : 120-150g/m² v každé vrstvě

SUŠENÍ :

Odvětrání : 20min
Proti dotyku : 45min
Kompletní proschnutí : 24hod

POZNÁMKY :

- Produkt TQ91 se skládá z matného středně plnitelného transparentního nitrolaku a šelaku, které dodávají výrobku zvláštní voskový povrch a teplý tón.
- Pro potřebu aplikačního zařízení nebo v letním období, v případě tvoření mikrobublinek řed'te TQ91 s TZ70/TZ14 nebo TZ70/TZ10 nebo nakonec také jen s TZ1042
- Množství velmi pomalého ředidla by mělo být jen v minimálním množství na vyhnutí se mikrobublínám.
- Vyhněte se přehnané příměsi těchto pomalých ředidel z důvodu vysokého smáčení základního nitrolaku a jeho následného propadání.
- Tyto produkty, obsahující přírodní látky, mají tendenci fyziologické změny odstínu ve větším množství v plechovce. Toto nemá žádný vliv na finální zabarvení výrobku

- Nitrocelulózové produkty mají obecně tendenci během uskladňování k postupnému klesání viskozity, hlavně pokud se blíží konec jeho záruční doby. Z tohoto důvodu je užitečné předem přimíchat množství ředidla nezbytně nutné, které by mohlo být nižší než je to určené.

ZÁRUČNÍ DOBA :

Viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.



UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření