KÓD PRODUKTU : **TS107**

POPIS : Akryluretanový samozákladovací matný vrchní lak

VYUŽITÍ : Natur-olejový efekt na nábytku, parketách, různých dřevěných výrobcích

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha	: 958g/l (+/-2)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 33% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 31% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 18-20sec

PŘÍPRAVA :

TS107	: 100 hmot.částí
TX90	: 5 "
TZ33	: 30 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 12sec. (+/-2)
Obsah sušiny po natužení	: 33% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti při 20°C	: 24hod.
Stupeň lesku	: 6-8°

APLIKACE :

Stříkací pistolí : 80-100g/m^2 v jedné vrstvě

SUŠENÍ :

Zavadnutí/time gel	: 10min.
Proti dotyku	: 30hod.
V tunelu při 60°C	: 2hod.
Brousitelnost	: 2-3hod.
Interval mezi vrstvami bez broušení	: 1-2hod.
Vytvrdnutí – manipulace s výrobkem	: 12hod.

PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :

Podklad	: různé
Základ	: TS107 nebo TA15
Vrchní lak	: TS107

POZNÁMKY :

Pod TS107 je možné použít jakýkoliv typ mořidla.
Mezi vrstvami TS107 brousit scotch-britem
Produkt je možné i aplikovat pouze v jedné vrstvě. Samozřejmě v závislosti na požadované kvalitě.

ZÁRUČNÍ DOBA : Viz. BL

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standartní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.
Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.
Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.
Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.
Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření