

KÓD PRODUKTU**: TSM5297****POPIS****: AKRYLURETANOVÝ SAMOZÁKLADOVACÍ TRANSP.
VRCHNÍ LAK V HLUBOKÉM MATU 3°****VYUŽITÍ****: Natur efekt na nábytku a různých výrobcích****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 890 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 14% (+/-2)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 32% (+/-2)
Viskozita (EN ISO 2431 mm. 4) při 20°C	: 70sec (+/-2)

PŘÍPRAVA :

TSM5297	: 100 hmot.částí
TX90	: 15 "
TZ35	: 20 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (EN ISO 2431 mm. 4) při 20°C	: 65sec. (+/-5)
Obsah sušiny po natužení	: 16% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: 4hod. při 20°C

Stupeň lesku**: 3° (+/-1)****APLIKACE :**

Stříkací pistolí a polevem	: 120-140 g/m ² v každé vrstvě
Sušení při 20°C	: 12hod kompletní vytvrdnutí
Proti prachu	: 10min.
Proti dotyku	: 25min.
Maximální interval mezi vrstvami bez broušení	: 2-4hod.

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :

Základ	: TSM5297
Broušení po	: 2-3hod.
Vrchní lak	: TSM5297

POZNÁMKY :

Produkt se vyznačuje perfektním efektem NATUR hlavně na dubu, který umí zesvětlát a vynikajícím prokreslením póru. Má velice dobrou odolnost vůči UV záření. V případě potřeby ještě vyšší ochrany je možné přimíchat do produktu aditivum PX1705 1-2%

ZÁRUČNÍ DOBA :

Viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření