

KÓD PRODUKTU	: TW 634 20°lesku
NÁZEV	: 1k vodou ředitelný vrchní samozákladovací transparentní lak
POPIS	: Vyznačuje se excelentní elasticitou a povrchovou odolností.
VYUŽITÍ	: na podlahy a parkety v interiérech

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1045 g/l (+/-0,01)
Obsah sušiny	: 30% (+/2)
Stupeň lesku	: TW632 – 50°, TW634 – 20° (+/2)
Viskozita CF4	: 18sec (+/-2)
Ředidlo	: voda
% Ředění	: 0-10 %

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)	
Proti dotyku	: 90min
Brousitelnost	: 3 hod.
V tunelu při 25-60°C	: 1hod.
Kompletní vytvrdnutí	: 12hod.
Plná zátěž (pochůznost)	: 5 dní
Interval mezi vrstvami bez broušení (min. – max.)	: 1-3hod.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.
Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

DOPORUČENÉ GRAMÁŽE	: 1. vrstva - 70g/m ² 2.vrstva – 120g/m ² Maximálně ve 2 vrstvách dohromady 200 g/m ²
--------------------	--

ŘEDĚNÍ	: Maximálně do 10%. NENÍ ALE NUTNÉ !
--------	--------------------------------------

TYPICKÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP :

Podklad	buk, dub
Základ	TW 634 70g/m ²
Vrchní lak	TW 634 120g/m ²

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 130g/m² v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiredit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.
- Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.

ZÁRUČNÍ DOBA	: viz BL
---------------------	----------

SKLADOVATELNOST	: Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů
------------------------	---

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření