

KÓD PRODUKTU	: 152051 152053
NÁZEV	: Cromaqua Profi Treppenlack Plus
POPIS	: Tixotropní vodou ředitelný 1k samozákladovací vrchní lak Na bázi PUR-akrylátových pryskyřic vyznačující se optimální elasticitou a dobrou odolností.
VYUŽITÍ	: na schody, profily, parkety, dveře a nábytek

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1021 g/l (+/-0,01)
Obsah sušiny	: 27% (+/2)
Viskozita	: tix
% Ředění vodou	: 0-10 %
Teoretická vydatnost	: 8-10m ² /kg bez prostřiku
Stupeň lesku	: 152051 10° 152053 20°

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)	
Proti dotyku	: 90min
Brousitelnost	: 3hod.
Stohovatelnost	: 12hod

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.
Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

DOPORUČENÁ GRAMÁŽ : 120-150g/m² v každé vrstvě

ŘEDĚNÍ : Maximálně do 10%.

APLIKACE : Stříkáním – pistolí s nádobkou/Airmix/Airless

Stříkácí pistolí	: Tryska – 1,8-2,5mm	Tlak materiálu – 1,5-2bar
Airmix / Airless	: Tryska – 0,009-0,011inch	Tlak materiálu – 80-120bar

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 150g/m² v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiředit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.
- Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.

TENTO PRODUKT JE V SOULADU S NORMAMI :

DIN 68861 1B	chemická odolnost
EN71/3 z roku 2002	migrace těžkých kovů (dětské hračky)
DIN 53160	odolnost vůči slinám a potu (dětské hračky)
DIN 53151	přílnavost GT0 - vynikající
DIN 68861 T2	zkouška povrchu nábytku - otěruvzdornost
DIN 4102 B1	požární odolnost třídy B1 – obtížně vznítitelná nátěrová hmota

Neobsahuje formaldehyd, PCB
Světlostálý

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-30°C
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření