

KÓD PRODUKTU**: 89020****NÁZEV****: Croma Natura Hartölwachs****POPIS**

: Vysoce kvalitní tvrdý voskový olej na bázi modifikovaných přírodních surovin. Nevytváří film, zachovává přirozené vlastnosti dřeva, jako je prodyšnost a otevřený pór. Nedochází k elektrostatickému nabíjení.

VYUŽITÍ

: Na nábytek a pro svou výbornou mechanickou a chemickou odolnost také na podlahy. Vhodný též na korek a podlahy z přírodního kamene jako je terakota a cihla

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C : 840g/l (+/-0,01)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) : 30sec
Teoretická vydatnost : 10-12m²/kg bez přestřiku

PŘÍPRAVA PODKLADU

**: Podklad musí být čistý a bez prachu
Doporučené přebroušení podkladu - P150-180**

APLIKACE

**: Před zpracováním důkladně promíchejte
Aplikace štětcem, kartáčem, stříkácí pistolí
Nanášené množství : 1-2x 60-80g/m²**

NEVŠÁKNUTÝ PŘEBYTEK PRODUKTU VYTŘETE HADREM**SUŠENÍ :**

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)

Proti prachu : 40min
Proti dotyku : 90min
Stohovatelnost : 3hod
Přetíratelný : po 3-4hod
Kompletní proschnutí : 24hod.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.
Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

POZNÁMKY :

Při použití na tepelně upravovaných dřevinách je velmi důležité si ověřit, že na povrchu dřeva nezůstali povrchově aktivní látky, které se tvoří při těchto tepelných úpravách.

Doporučuje se produkt před samotnou aplikací předem vyzkoušet

Neobsahuje vysychavé oleje. Nehrozí nebezpečí samovznícení použitých hadrů a textilií.

Proschnutý naolejovaný povrch může být kartáčován vhodným kartáčem.

TENTO PRODUKT JE V SOULADU S NORMAMI :

EN71/3 z roku 2002	migrace těžkých kovů (dětské hračky)
DIN 53160	odolnost vůči slinám a potu (dětské hračky)

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-30°C
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření