

KÓD PRODUKTU**: WBS5A05****POPIS****: 1K – VŘ BÍLÝ ZÁKLAD DO INTERIÉRŮ****VYUŽITÍ****: DVEŘE, PROFILY, OBECNĚ VÝROBKY Z MDF****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 1600 g/l (+/-30)
Obsah sušiny	: 67% (+/-2)
Viskozita (EN ISO 2431 mm.6) při 20°C	: 95sec (+/-5)

PŘÍPRAVA :

WBS5A05	: 100
H ₂ O	: 0-5%

APLIKACE :

Stříkací pistolí	: 110-130g/m ²
Stříkání airmix	: 110-130g/m ²

CHARAKTERISTIKA APLIKOVANÉHO PRODUKTU :

Zavadnutí	: 30min
Schnutí proti dotyku	: 1hod
Brousitelnost	: 3-4hod
Interval mezi vrstvami bez broušení	: 2-3hod
Kompletní vytvrzení	: 5hod
Stohovatelnost	: 24hod

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt WBS5A05 při teplotě nad 15°C a do 70% relativní vlhkosti
- Nepřekračovat 150gr/m² v jedné vrstvě
- Nepřekračovat ředění 5%
- Doporučujeme důkladně vymýt a vyčistit stříkací zařízení před i po aplikaci
- VŘ produkty mají tendenci měnit časem viskozitu. Hodnota v tomto TL byla naměřena 30dní od výroby produktu
- Jestliže je nezbytně nutné produkt přiředit, používejte demineralizovanou vodu. Vyhnete se tímto problémům způsobeným vysokým obsahem solí
- Doba schnutí je závislá na teplotě prostředí, relativní vlhkosti a ventilaci
- V případě aplikace produktu na MDF doporučujeme nejdříve použít izolátor
- V případě použití produktu při zvláštních specifických podmínkách, konzultujte raději předem náš technický servis

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz bezpečnostní list

SKLADOVATELNOST :Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření