

KÓD PRODUKTU**: HNS5AA1****NÁZEV****: VODOU ŘEDITELNÁ TRANSPARENTNÍ IMPREGNACE****POPIS**

: Impregnace nové generace, kromě typických vlastností jako je odolnost vůči UV paprskům, povětrnostním vlivům a biologickým činitelům se vyznačuje vynikající odolností vůči opotřebení z prošlapání.
Velice snadná aplikace a obnova nátěru.

HNS5AA1 je určen k použití samostatně bez potřeby aplikace vrchního laku

VYUŽITÍ

: terasy, obložení bazénů, mola, chodníky, zahradní nábytek, ploty apod. z jehličnatých dřevin pryskyřičnatých i bez obsahu pryskyřice, listnatých a exotických dřevin, chemicky i termicky ošetřovaných jehličnatých a exotických dřevin

BAREVNÉ ODSÍNY

: V kombinaci s pastami PZ40/colore v příměsi 0,5 – 3%

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1.020 g/l (+/-20) v závislosti na odstínu
Obsah sušiny	: 15 % (+/-2)
Viskozita dle EN ISO 2431 (pohárek ISO 3)	: 13-14 sec.
% Ředění vodou	: 5%
Vydatnost	: 60-80g/m ² v závislosti na savosti, struktuře podkladu a způsobu aplikace

APLIKACE

: štětcem, máčením, válečkem

standartní aplikace	: 3 vrstvy
chemicky a termicky ošetřované dřeviny	: 2 vrstvy

Před aplikací se doporučuje brousit brusným papírem zrnitosti 180-220 (na zmírnění opětovného nafukování dřevních žil). Dřevo musí být zbaveno prachu a pečlivě očištěno od jakékoliv stopy po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti.

SUŠENÍ :

Při 20°C - ve větraném prostředí	: 4hod
	: úplné proschnutí – 24-48hod.
	: mezi vrstvami – 6hod

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků. Během aplikační fáze a následující fáze sušení, teplota prostředí nesmí být nižší než 15°C.

VLASTNOSTI : stabilizuje a posiluje lignin, chrání dřevo do hloubky před poškozením jeho struktury. Dává dřevu neviditelnou, ale účinnou ochranu. Vzhled dřeva zůstává přirozený, dokonce i na dotyk.

Má vynikající odolnost vůči studeným kapalinám, vůči zadržování nečistot a opalovacím krémům z pokožky.

Dle německého institutu WKI je v souladu s normou EN71/3 migrace těžkých kovů.

OŠETŘOVÁNÍ : výrobek, již natřený produktem HNS5A11 musí být očištěn od prachu a nečistot, a znovu jednou nebo dvakrát natřen stejným produktem bez potřeby broušení.

UPOZORNĚNÍ : některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas), obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černomodrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako namodralá plíseň. Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu.

Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby.

Skladovat při teplotách nad 5°C.

ZÁRUČNÍ DOBA :

viz.BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-30°C.

Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

Chraňte před přemrznutím.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření