



TEXTROL

Transparentní ochrana dřeva

TECHNICKÝ LIST

Popis výrobku:

TEXTROL je transparentní ochrana dřeva ve vnějším prostředí. Chrání dřevo před zvětráváním.

Vlastnosti:

Obsahuje "**OWATROL OLEJ**"

Na vzduchu schnoucí přírodní olej s velmi vysokou vsákavostí

Chrání dřevo zevnitř před povětrnostními vlivy

Uzavírá nosné stavební díly ze dřeva a udržuje dřevo elastické

Zajišťuje regulaci vlhkosti dřeva

Snižuje výrazně rozpínání a smršťování dřeva

Nevytváří film - nehrozí odprýskávání a odlupování

Speciální pigmentace poskytuje UV ochranu a přesto téměř bezbarvý vzhled

Zintenzivňuje originální odstín dřeva

Časem je povětrnostními vlivy "vylouhován"

Předchází modráni a napadení houbami díky vytěsnění vlhkosti

K dispozici v provedení: transparentní, světlý dub a rustikální dub

Přibarvitelný univerzálními tónovacími pastami

Aplikace "mokry do mokrého" - žádné čekání

Oblast použití:

Všechny dřevěné plochy ve vnějším prostředí jako zahradní nábytek, terasy, okenice, vrata, balkóny, fasádní obklady, rošty, ploty, dřevěné domky apod.

Pro listnatá i jehličnatá dřeva

Pro tuzemská i exotická dřeva

Systém přípravků **TEXTROL** transparentní a **OWATROL NET-TROL** umožňuje údržbu dřeva v originálním odstínu

Pigmentace "světlý dub" a "rustikální dub" umožňují delší intervaly renovace

Údržba a regenerace zvětralých lazur

Charakteristika:

- **Krátký popis** transparentní ochranný nátěr kvalitních dřevěných prvků ve vnějším prostředí
- **Barva** na dřevu bezbarvý, v plechovce nahnědlý
- **Pojivo** obsahuje "**OWATROL olej**"
- **Rozpouštědlo** alifatické uhlovodíky
- **Spec. váha při 18°C** ca. 0,86 g/cm³
- **Bod vzplanutí** > 61°C
- **Balení** 1 litr, 5 litrů, 20 litrů, 200 litrů (odstín transparentní také 2,5 litru)
- **Skladovatelnost** minimálně 3 roky
- **Skladovací podmínky** chránit před mrazem, skladovat v originálním obalu; načaté nádoby stavět dnem vzhůru, nepřelévat do plastových nádob viz etiketa a bezpečnostní list
- **Bezpečnostní pokyny** U utěrek nasáklých olejem může při vysychání dojít k samovznícení. Proto před likvidací odpadu nechte utěrky vyschnout rozložené nebo je odkládejte do uzavřené kovové

Vhodnost použití

jako alternativa k lazurám, které v průběhu jejich životnosti tmavnou, dřevo ošetřené přípravkem **TEXTROL** je vlivem povětrnosti světlejší
pro všechna dřeva vhodná pro vnější použití

Podmínky pro zpracování	nejlépe použitelné od +5 do +35°C; teplota podkladu max. 25°C; ne na přímém silném slunci; možno použít na suchý podklad i při teplotách pod 0°C
Náradí pro aplikaci	hadr, plochý štětec, váleček, stříkací zařízení
Ředění	používat výhradně neředěné
Vydatnost	<u>při prvním ošetření:</u> ca. 5 m ² / litr podle nasákavosti dřeva <u>při následném ošetření / údržbě:</u> ca. 10 m ² / litr
Doba schnutí při 20°C	24 až 48 hodin

Použití:**a. Příprava**

Staré nátěry beze zbytku odstranit (kromě renovace lazur). Dřeva s vyšším obsahem tříslovin (např. dub), ošetřit alkalickým čističem (např. **OWATROL PENEPREP**) a neutralizovat přípravkem **OWATROL NET-TROL**. Dřevo musí být čisté, bez mastnot, suché a nasáklé (po čištění přípravkem **NET-TROL** nechat min. 2 dny vyschnout). Nové /hoblované dřevo přebrousit po směru vláken nebo při prvním ošetření (zcela nové dřevo) použít **OWATROL SEASONITE**. Zasedlé dřevo zesvětlit přípravkem **NET-TROL**.

b. Doporučení před použitím

TEXTROL před použitím důkladně promíchat. V případě potřeby lze **TEXTROL** přibarvit univerzální tónovací pastou (5 - 10 g / litr).

c. Aplikace

Nanést dva, u zvláště suchého nebo porézního dřeva tři nátěry v průběhu 15 až 30 minut "mokrý do mokrého". Nenechat zaschnout. 30 - 60 minut po posledním nátěru přebytečný nevsáklý materiál odstranit čistou utěrkou, jinak může plocha zůstat lepivá nebo mohou vzniknout fleky. Dřevo musí po nátěru vykazovat rovnoměrný matný vzhled bez povrchového filmu. Náradí a ještě nezaschlý **TEXTROL** vyčistit terpentýnovou náhradou, zaschlý **TEXTROL** odstranit odstraňovačem nátěrů (např. zředěným přípravkem **NET-TROL**).

d. Péče a údržba

Podle zkušeností po 1 - 2 letech, podle zatížení ošetřené plochy povětrnostními vlivy, podle orientace a naneseného množství (na vodorovných plochách případně dřívě), než začne dřevo šednout, plochu vyčistit (např. zředěným přípravkem **NET-TROL**) a nanést jeden nový nátěr **TEXTROL** jak je výše popsáno.

GYDATNOST	NÁRADÍ	TEPLOTA	DOBA SCHNUTÍ
Při 2 nátěrech		ZPRACOVÁNÍ	
	hadr	+ 5°	24 hodin
5 m ² /l	štětec	až	až
	váleček	+ 35°C	48 hodin
	stříkací zařízení		

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.