



AQUADECKS

TECHNICKÝ LIST

Popis výrobku:

AQUADECKS je inovativní ochranná impregnace dřeva. Spojuje výhody hluboko vsakující olejové impregnace s dlouhodobými ochrannými vlastnostmi moderních, VOC konformních akrylových systémů.

Vlastnosti:

Saturátor dřeva na vodní bázi
 Přímo na hrubé, nové (hoblované) nebo již zvětralé očištěné dřevo
 Jednoduché použití
 Excelentní schopnost vsakování
 Nevytváří povrchový film. Neodprýskává, neodlupuje se, nekřídí
 Velmi dobrá odolnost povětrnostním vlivům
 Pro vodorovné i svislé plochy
 Údržba bez broušení nebo odstraňování nátěru

Oblast použití:

Pro všechny dřevěné plochy ve venkovním prostředí; speciálně také pro terasy a podlahy.

Tropické/exotické dřeviny: teak, ipe, bangkirai, meranit, eukalyptus ...
 Smolnaté dřeviny: borovice, smrk, jedle, červený cedr, modřín atd., také tlakově impregnované
 Tepelně ošetřené dřeviny

Charakteristika:

• Krátký popis	Silně impregnující, vsakující ochrana dřeva s velmi dobrou odolností UV záření
• Odstín	movingui, teak
• Stupeň lesku	matný
• Zápach	typický
• Pojivo	speciální akrylová pryskyřice
• Rozpouštědlo	voda
• Spec. váha při 20°C	ca. 1,01 g/cm ³
• Hodnota pH	ca. 8,7
• Bod vzplanutí	> 100°C
• Balení	1 litr, 2,5 litru, 10 litrů
• Skladovatelnost	min. 2 roky v uzavřeném originálním obalu
• Skladovací podmínky	skladovat v chladu a temnu, chránit před mrazem

Vhodnost použití pro všechny typy dřevin vhodné pro venkovní použití

Podmínky pro zpracování aplikovat mezi 10°C a 30°C a ne na přímém slunci

Náradí pro aplikaci štětec, váleček s chlupem, Airless 35 až 65 bar, Air-mix 25 - 50 bar, stříkácí pistole 0,55 - 0,7 bar, postřikovač, namáčecí vana

Vydatnost při první aplikaci (2 až 3x mokrá do mokrého): ca. 5 m²/litr
 při následném ošetření: 10 až 12 m²/litr

Schnutí ca. 4 hodiny při 20°C; nižší teplota a vysoká vzdušná vlhkost zpomalují schnutí

Použití:**a. Příprava**

Ošetřované podklady musí být pokud možno suché (max. vlhkost dřeva: 15%). Sousední plochy, které nemají být impregnovány pečlivě zakrýt.

b. Doporučení před použitím

Obsah nádoby důkladně promíchat nebo protřepat (promíchávat i během nanášení). Účinek a snášenlivost vyzkoušet na méně nápadném místě.

Dřevo musí být čisté, bez plísní a hub, prachu a mastnot. Staré nátěry musejí být kompletně odstraněny.

Nenanášet na přímém slunci, aby se zamezilo příliš rychlému zasychání.

Ošetřenou plochu chránit minimálně 12 hodin před deštěm, orosením a vysokou vzdušnou vlhkostí.

Dřevo musí neošetřené; vodoodpudivé, praskání zabraňující nebo tónovací úpravy mohou zabránit potřebnému vsakování přípravku AQUADECKS®. V případě existujícího nebezpečí napadení plísní je potřebné předchozí ošetření vhodným protiplísňovým prostředkem.

c. Příprava dřeva

Nové dřevo: nanášet přímo bez předúpravy

Hoblované dřevo: případné stopy po hoblování odstranit broušením

Zašedlé dřevo: nejprve vyčistit a zesvětlit přípravkem NET-TROL®

Silně zvětralé nebo naolejované/mastné dřevo: vyčistit přípravkem INNOCLEAN A a zneutralizovat přípravkem NET-TROL®

Lazurované nebo lakované dřevo: nátěr odstranit přípravkem DILUNETT® nebo jiným odstraňovačem a zneutralizovat přípravkem NET-TROL®

d. Aplikace

Dobře promíchat před a v průběhu zpracování. Nanášet neředěné. Používat ochranné rukavice.

První nátěr nanášet po směru vláken. Nanášet pouze na plochu, kterou lze znovu ošetřit během 30 minut. Nanést druhý nátěr, jakmile už plocha nevypadá vlhká (po max. 30 minutách). Případně vzniklý přebytek materiálu před zaschnutím rozetřít štětcem nebo houbou, aby se zamezilo rozdílům v odstínu nebo v lesku. Ochrana má být docílena UVNITŘ - ne na povrchu.

Při nanášení stříkací pistolí nebo postřikovačem je doporučeno ihned následně rozetřít štětcem pro optimální a rovnoměrné vsáknutí.

Důležité: Mezi nátěry nenechat zaschnout, aby nedošlo k vytvoření skvrn nebo rozdílů v lesku.

e. Údržba

Když dřevo zesvětlá nebo vybledne, nanese se nový nátěr AQUADECKS® na očištěný podklad.

Není potřeba žádné odstranění původního nátěru nebo přebroušení.

Dodržujte také pokyny pro zpracování a bezpečnostní pokyny na etiketě.

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.