



LIANFLOOR®
TECHNICKÝ LIST

POJIVO PRO TMEL NA SPÁRY/PRASKLINY

Popis výrobku:

LIANFLOOR® je akrylový tmel na spáry, praskliny, otvory nebo drobné vady dřeva do max. 2 mm. Použití po smíchání s dřevěným prachem z broušení (zrnitost P80 - P100). Zabraňuje slepení jednotlivých parket při lakování. Vyrovnávací funkce spár tak zůstává zachována.

Vlastnosti:

Pro všechny druhy dřeva
Rychlé schnutí
Bez zápachu
Velmi snadno brousitelný
Nežloutne a nemění barvu dřeva
Zůstává dlouhodobě optimálně elastický

Oblast použití:

Parkety, dřevěné podlahy, schodiště ve vnitřním prostředí (staré nebo nové)
Kompatibilní se základem PRIMAFLOOR®, mořidly CHROMAFLOOR®, laky a lazurami od DURIEU, oleji a jinými laky (kompatibilními s akrylovými pojivy).
Použitelný na všechny druhy dřeva

Charakteristika:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Typ pryskyřice | styren-akryl |
| • Barva | po zaschnutí bezbarvý |
| • Spec. váha při 20°C | ca. 1,01 g/cm ³ ± 0,02% |
| • Bod vzplanutí | > 100°C |
| • pH | 8,0 ± 0,5 |
| • Balení | 2,5 litru |
| • Skladovatelnost | min. 1 rok v uzavřeném originálním obalu |
| • Skladovací podmínky | chránit před mrazem, skladovat v chladu a temnu |

Vydatnost

Vydatnost závisí na stavu podkladu, vyplňovaném prostoru a množství tmelených míst

Nářadí pro aplikaci

Stěrka a nádoba na přípravu směsi
Používat nerezové nářadí, aby nedošlo k ovlivnění odstínu dřeva

Ředění

Ve stavu k použití pro smíchání s brusným prachem
LIANFLOOR® smíchat s ca. 20 % brusného prachu
Neředit jinými produkty nebo vodou
Pokud se zdá pasta po promíchání příliš hustá, lze nastavit viskozitu přidáním pojiva LIANFLOOR®

Obecné doporučení

- LIANFLOOR® před smícháním s brusným prachem důkladně promíchat
- Nepoužívat při teplotě okolí a teplotě dřeva pod 15°C a přes 25°C
- Dřevo musí být před použitím čisté, suché, bez mastnot a bez nátěru a/nebo dalšího ošetření
- Před lakováním lze dřevo ošetřit prostředkem proti škůdcům a houbám, vhodnými na surové dřevo
- Zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena
- Dodržovat bezpečnostní předpisy a doporučení

Použití

- LIANFLOOR® smíchat s brusným prachem z posledního broušení v nerezové nádobě nebo přímo na podlaze, a vytvořit tak tmel na spáry.
- Směs nanášíte stěrkou nebo spárovacíčkou z nerezové oceli
- Pokud se tmel při schnutí scvrkne (u hlubokých spár), naneste bez broušení tmel znovu
- Tmelená místa přebrousit (zrnitost P80 nebo P100)
- Po každém broušení důkladně otřít z povrchu prach
- Následně pokračovat standardním postupem lakování

Čištění náradí

- Vodou ihned po použití

Doba schnutí (údaje platí pro teplotu 20°C a relativní vzdušnou vlhkost 50%)

- Schnutí ca. 2 hodiny v závislosti na okolních podmínkách a šířce spáry.
- Produkt je na vodní bázi: při vyšší vzdušné vlhkosti a nedostatečném větrání se výrazně prodlužuje doba schnutí.

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.
