



INNOCLEAN A

TECHNICKÝ LIST

Popis výrobku:

INNOCLEAN A je speciální alkalický čistič pro účinné odstranění zvětralých lazur a olejových nátěrů, stejně jako vlivem povětrnosti silně znečištěných dřevěných, kamenných a plastových povrchů.

Vlastnosti:

INNOCLEAN A účinkuje jako silné mýdlo a nenarušuje neporušené nátěry, těsnění atd. Nevytváří žádné toxické výpary, čistí šetrně, důkladně a bezpečně. Obvykle dochází při ošetření vodovými čističi ke zvednutí hrubých vláken, **INNOCLEAN A** ale vlákna "změkčuje" a zaručuje tak hladký povrch.

INNOCLEAN A neobsahuje rozpouštědla, chlor ani sodný louh.

Oblast použití:

Pro všechny minerální, dřevěné a plastové povrchy, ze kterých mají být odstraněny staré ošetřující olejové nátěry, narušené lazury nebo zbytky lazur stejně jako znečištění způsobené povětrnostními podmínkami bez toho, aby musela být plocha zbroušena.

INNOCLEAN A připravuje starší dřevěné povrchy pro nový (světlý) nátěr. Kromě toho účinně odstraňuje povrchové mastnoty a zbytky vosků.

Charakteristika:

• Krátký popis	Speciální čistič na bázi různých alkalických účinných látek
• Vzhled	nazelenalá tekutina
• Zápach	typický
• Rozpouštědlo	voda
• Spec. váha při 20°C	ca. 1,05 g/cm ³
• Bod vzplanutí	odpadá
• Balení	1 litr, 2,5 litru
• Skladovatelnost	min. 1 rok v uzavřeném originálním obalu
• Skladovací podmínky	skladovat v chladu a temnu, chránit před mrazem
• Bezpečnostní pokyny	Dráždí oči a kůži. Chraňte před dětmi. Při styku s očima ihned vypláchnout velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem.

Vhodnost použití

Pro všechny druhy dřeva, minerální povrchy a tvrdé plasty. Některé druhy dřeva (s vyšším obsahem třísloviny) jako dub, modřín, teak atd. po ošetření přípravkem **INNOCLEAN A** ztmavnou a musí být **IHNEDE** neutralizovány a zesvětleny přípravkem **OWATROL NET-TROLL**. Kvůli nutnosti následného oplachu velkým množstvím vody je ve vnitřním prostředí použitelný jen omezeně.

Podmínky pro zpracování

Aplikovat mezi 5°C a 25°C a ne na přímém slunci

Náradí pro aplikaci

Štětec, váleček s chlupem, houba (při naředění také tlakový rozprašovač)

Míchací poměr

Při hrubém a intenzivním znečištění neředěný, při mírném až lehkém zašpinění nanášet naředěné vodou v poměru 1:1 až 1:5. Vždy provést zkoušku, protože **INNOCLEAN A** účinkuje velmi intenzivně.

Vydatnost

neředěný ca. 6 m²/litr
při následném ošetření: 10 až 12 m²/litr

Použitelnost

Na všechny povrchy, které jsou odolné zásadám. Na skle a

lakovaných plochách nenechat zaschnout, ale neprodleně odstranit.

Použití:**a. Příprava**

Ošetřované podklady musí být pokud možno suché. Sousední plochy, které nemají být impregnovány pečlivě zakrýt.

b. Doporučení před použitím

Obsah nádoby důkladně promíchat nebo protřepat (pozor: pěnění). Účinek a snášenlivost vyzkoušet na méně nápadném místě. Neporušenou lazuru, která má být také odstraněna, narušit drátěným kartáčem, aby **INNOCLEAN A** mohl lépe působit.

c. Aplikace

INNOCLEAN A nanést v silné vrstvě a podle potřeby nechat působit, až je znečištění, případně stará lazura nebo olejový nátěr narušený a rozpuštěný:

vyčištění: ca. 15 minut

odstranění starých ošetřujících olejů: ca. 15 až 30 minut

odstranění narušených lazur: ca. 30 až 60 minut

Nakonec omýt vysokotlakým čističem menším tlakem (40 - 80 bar) nebo kartáčem a větším množstvím čisté vody, přitom je-li potřeba, zachytit zbytky barvy. Případná jednotlivá postavená vlákna zahladit jemným brusným papírem.

Neprodleně (dokud je čištěná plocha vlhká) zneutralizovat přípravkem **OWATROL NET-TROLL** a případně zesvětlit, aby se zamezilo poškození následného nátěru. U plastových povrchů není potřeba provádět neutralizaci. Po zaschnutí může být proveden nový nátěr (například přípravkem **OWATROL INTERIÖL** nebo **OWATROL TEXTROL**).

Dodržujte také pokyny pro zpracování a bezpečnostní pokyny na etiketě.

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkladu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.