

KÓD PRODUKTU**: HMM5457****NÁZEV****: 2k- NATUR EFEKT - VŘ SAMOZÁKLADOVACÍ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK NA PODLAHY A STOLOVÉ DESKY****POPIS****: Ultra matný VŘ lak určený především na dřevěné podlahy. Velmi dobře odolný vůči otěru, rychleschnoucí, velice příjemný na omak****VYUŽITÍ****: Podlahy, parkety, stolové desky, nábytek****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha při 20°C	: 1032 g/l (+/-30)
Obsah sušiny	: 21% (+/2)
Stupeň lesku	: 5°
Viskozita ISO6	: 35sec (+/-2)
2.komponent – tužidlo TXW08	: 5%
Ředidlo	: voda
% Ředění	: do 5% v případě nutnosti
Doba zpracovatelnosti	: 2hod

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)	
Zavadnutí	: 50min
Proti dotyku	: 75min
Brousitelnost	: 4hod.
Maximální interval mezi vrstvami bez broušení	: 2-3hod.
Kompletní vytvrzení	: 40hod.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

DOPORUČENÉ GRAMÁŽE V JEDNÉ VRSTVĚ	: stříkací pistolí	90 - 110g/m ²
	Airmix	90 - 120g/m ²
	váleček-štětec	60 - 80g/m ²

ŘEDĚNÍ: Maximálně do 5%. **NENÍ NUTNÉ !**

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP :

Podklad	: ořech, dub, buk, javor
Mořidlo	: PF5 série
Základ	: HMM5457 (90g/m ²)
Sušení	: 4hod.
Broušení	: P280-320
Vrchní lak	: HMM5457 (110g/m ²)

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 110g/m² v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiředit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.
- Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.
- Doba zpracovatelnosti natuženého produktu může klesat se stoupající teplotou prostředí
- Chraňte před mrazem

DŮLEŽITÉ !!!

Na zaručení správného sloučení produktu s tužidlem je velice důležité dodržovat následující pokyny :

- 1 – Zvážit a připravit stranou nezbytné potřebné množství tužidla
- 2 – Pomalu a za stálého míchání přidávat tužidlo do laku. Velice dobře po té promíchat.
- 3 – Přidávat eventuální ředidlo nebo vodu až po té co budou oba komponenty perfektně sloučené.

Při nedodržení těchto pokynů se může stát :

- Ztráta vlastností produktu jako je chemická a mechanická odolnost tuženého produktu
- Tvorba malých sražených částecek ve filmu laku
- Ztráta přilnavosti filmu nátěru na podkladu

ZÁRUČNÍ DOBA :

Viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření