

KÓD PRODUKTU**: HMM546J****NÁZEV****: 2k- VŘ SAMOZÁKLADOVACÍ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ
LAK NA PODLAHY, STOLOVÉ DESKY A NÁBYTEK****POPIS****: VŘ samozákladovací lak v polomatu 8° určený především na dřevěné
podlahy, s velice dobrou odolností vůči otěru**

V SOULADU S NORMOU : **EN13501-1:2018** POŽÁRNÍ KLASIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ
STAVEB – ČÁST 1: KLASIFIKACE PODLE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK REAKCE NA OHĚŇ

VYUŽITÍ**: Podlahy, parkety, stolové desky, nábytek****CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha při 20°C	: 1032 g/l (+/-30)
Obsah sušiny	: 21,4% (+/2)
Stupeň lesku	: 8° (+/-1)
Viskozita dle EN 2431 ISO 6mm	: 35sec (+/-3)
2.komponent – tužidlo TXW13	: 10%
Ředidlo	: voda
% Ředění	: do 5% v případě nutnosti

PŘÍPRAVA SMĚSI :

HMM546J	: 100
TXW13	: 10

Viskozita směsi EN 2431 ISO 6mm	: 55sec (+/-4)
Obsah sušiny směsi	: 28,2% (+/2)
Doba zpracovatelnosti směsi	: 2hod

Doporučená gramáž v jedné vrstvě	: stříkací pistolí	90 - 120g/m ²
	Airmix	90 - 110g/m ²
	váleček-štětec	60 - 80g/m ²

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)

Zavadnutí	: 50min
Proti dotyku	: 75min
Brousitelnost	: 4hod.
Maximální interval mezi vrstvami bez broušení	: 2-3hod.
Kompletní vytvrzení	: 96hod.
Sušení v tunelu při 35°C a rychlosti vzduchu 1,2m/sec	: 4hod

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.

Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 120g/m² v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiředit doporučujeme používat demineralizovanou vodu. Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.
- Doba zpracovatelnosti natuženého produktu může klesat se stoupající teplotou prostředí
- Chraňte před mrazem
- EVENTUÁLNÍ ŘEDĚNÍ: Maximálně do 5%. NENÍ NUTNÉ !

ZÁRUČNÍ DOBA :

Viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C.

Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření