

**KÓD PRODUKTU**

COFFEE PROOF
: WOM5167 5° lesku
WOM5164 20°lesku

NÁZEV

: 2k - PIGMENTOVÝ BÍLÝ VRCHNÍ LAK DO INTERIÉRŮ

POPIS

: Vrchní bílý lak s výbornou chemickou odolností, velice příjemný na dotyk.

Certifikovaný na odolnost vůči pošpinění kávou dle normy IKEA IOS MATT 0066

VYUŽITÍ

: kuchyňská dvířka, nábytkové dílce aj.

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1270 g/l (+/-20)
Obsah sušiny 1. komponentu	: 50%
Obsah sušiny 2. komponentu	: 78,5%
Obsah sušiny namíchané směsi	: 54,8%
Viskozita 1. komponentu (ford 6)	: 20sec (+/-2)
2.komponent-tužidlo	: 20% HXS5A11
% Ředění vodou	: 10%
Minimální teplota na vytvrdnutí	: >15°C(1k) - >8°C(2k)

PŘÍPRAVA SMĚSI :

WOM516x	100
HXS5A11	20
H ₂ O	10

SUŠENÍ :

Úplné proschnutí při 18-22°C	: 240min
Proti prachu	: 30min
Proti dotyku	: 30min

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.
 Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

ZPŮSOB APLIKACE :

STRÍKÁNÍM 120 - 150 g/m²

Příslušenství	Tryska	Tlak vzduchu	Tlak pumpy
Pistole s nádobkou	1,8	3-4 atm.	-----
Airless	9-11	-----	3-4 atm
Airmix	9-11	1,5-2,5	3-4 atm

V zimním období můžete zlepšit rozprostření aplikovaného laku, předehřátím produktu asi na 30°C.

UPOZORNĚNÍ :

Používáním vodou ředitelných produktů reziví železné a hliníkové příslušenství. Doporučuje se tedy používání příslušenství z nerezové oceli.

V případě, že používáte stejné příslušenství na střídavé technologické postupy (voda/rozpouštědlo) doporučujeme následující :

Z vodouředitelných produktů na rozpouštědlové – aplikace vodouředitelných produktů
umytí vodou + doporučený odmašťovač PX110
umytí rozpouštědlem

Z rozpouštědlových produktů na vodouředitelné – postupovat opačným způsobem

Doporučuje se důkladně uzavírat plechovky a dobře umývat a čistit používané příslušenství a to také před Kratšími přestávkami. Např. před přestávkou na oběd.

DŮLEŽITÉ !!!

Na zaručení správného sloučení produktu s tužidlem je velice důležité dodržovat následující pokyny :

- 1 – Zvážit a připravit stranou nezbytné potřebné množství tužidla
- 2 – Pomalu a za stálého míchání přidávat tužidlo do laku. Velice dobře po té promíchat.
- 3 – Přidávat eventuální ředidlo nebo vodu až po té co budou oba komponenty perfektně sloučené.

Při nedodržení těchto pokynů se může stát :

- Ztráta vlastností produktu jako je chemická a mechanická odolnost tuženého produktu
- Tvorba malých sražených částecek ve filmu laku
- Ztráta přilnavosti filmu nátěru na podkladu

ZÁRUČNÍ DOBA : viz. BL

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu přezkontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření