

KÓD PRODUKTU

: TS18 4°
 TS18/2 2°

POPIS

: AKRYLURETANOVÝ SAMOZÁKLADOVACÍ TRANSP.
 VRCHNÍ LAK V HLUBOKÉM MATU
 NATUR EFEKT

VYUŽITÍ

: Nábytek, různé výrobky a doplňky

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha : 906 g/l (+/-20)
 Obsah sušiny 1.komponentu : 16% (+/-2)
 Obsah sušiny 2.komponentu : 32% (+/-2)
 Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 70sec (+/-2)
 Teoretická vydatnost : 8-9m² bez prostřiku

PŘÍPRAVA :

TS18 : 100 hmot.částí
 TX90 : 25 "
 TZ30 : 5-10 " pro aplikaci polevem
 TZ35 : 30-50 " pro aplikaci stříkací pistolí

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 16sec. (+/-2) aplikace stříkací pistolí
 Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 30sec. (+/-5) aplikace polevem
 Obsah sušiny po natužení : 19% (+/-2)
 Doba zpracovatelnosti : 4hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkací pistolí a polevem : 120-140 g/m² v každé vrstvě

SUŠENÍ :

Odvětrání : 10min
 Proti dotyku : 30min
 Brousitelnost : 2-3hod
 Sušení při 20°C : 18 hod kompletní vytvrnutí
 Nucené sušení při 40-60°C : 90 min.
 Stohovatelnost : 24hod

VARIANTY

: TS18 4°
 TS18/2 2°

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :

Tónovací odstín (mořidlo) : PF5/colore – ředitelné rozpouštědlem
 Základ : 1 vrstva TS18
 Interval mezi vrstvami : 2-3hod. (možnost velmi jemného broušení)
 Broušení a aplikace 2.vrstvy : po 18hod.
 Vrchní lak : 1 vrstva TS18

POZNÁMKY :

Produkt obsahující stopové prvky vosku je velmi příjemný na omak, je nežloutnoucí, obsahuje UV filtry.

PRODUKT SPLŇUJE TYTO NORMY :

DIN 68861 1B	chemická odolnost povrchu nábytku
EN 71/3 (6/2014)	podlimitní migrace těžkých kovů
DIN 53160	odolnost vůči slinám a potu
DIN 4102 B1	obtížně vznítitelná nátěrová hmota

Bez obsahu formaldehydu

ZÁRUČNÍ DOBA :

Viz. BL

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.

Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Při lakování za použití produktů určených k profesionálnímu použití:

- Kromě kvality produktu závisí konečný výsledek také na dalších variabilních aspektech jako je kvalita a homogenita podkladu, stálost aplikačního procesu a produktivita stříkacího zařízení, řádné použití produktu apod.
- Při procesu průmyslového lakování je určité množství odpadu považováno jako standardní a nelze ho přičítat na vrub kvality produktu.
- Výsledný odstín je ovlivněn kvalitou a přípravou podkladu a aplikačními podmínkami. Proto je nezbytně nutné v předstihu překontrolovat výsledek, dosažitelný přímo v daných podmínkách uživatele

Naše společnost nemůže zaručit kontrolu během procesu lakování přímo u konečného uživatele. Proto nemůže přijmout jakoukoliv zodpovědnost za konečný výsledek dosažený za použití našich produktů.

Na druhou stranu garantujeme konzistenci chemických a fyzických charakteristik produktu uvedených v odpovídajícím technickém listu.

Zavazujeme se výměnou produktu, pokud neodpovídá deklarovaným vlastnostem.

Chemické a fyzikální charakteristiky produktu jsou zaznamenány při 20°C / 68°F a 70% relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou optimální podmínky pro aplikaci následující:

- Teplota prostředí mezi 18 a 22°C (64 – 72°F)
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 65 a 70%
- Vlhkost podkladu mezi 8 a 14%

Pečlivě dodržujte následující podmínky:

- Produkt na bázi rozpouštědel by měl být dobře uzavřený a skladován při teplotách nad 0°C / 32°F a do 35°C/95°F, ve větraném prostředí a nevystavován slunečním paprskům
- Před použitím vždy dobře promíchejte
- Před použitím vždy dobře promíchejte směs produktu s jakoukoliv jinou složkou, jakými jsou například tužidla, urychlovače, ředidla apod.
- Produkt by se neměl aplikovat při teplotách pod 15°C / 59°F a nad 30°C / 86°F
- Schnutí by nemělo probíhat při teplotách nižších než 15°C / 59°F
- Relativní vlhkost vzduchu během schnutí by měla být mezi 50 – 70%
- Při přelévání produktů používejte výhradně nádoby k tomu určené, vyrobené např. z polyethylenu a nerezové oceli
- Po použití doporučujeme vždy velmi pečlivě uzavřít nádobu.

Za konečný výsledek lakovacího procesu nese odpovědnost výhradně uživatel, který se musí ujistit, že produkt splňuje jeho požadavky a také podmínky prostředí, aplikace a specifikace podkladu nevyžadují podstatnou změnu použití produktu.

Uživatel zodpovídá za :

- Dodržování výše uvedených podmínek
- Dodržování hygienických a bezpečnostních norem během aplikace dle popisu uvedeného v technických listech
- U produktů na bázi rozpouštědel za používání vybavení, u kterého nehrozí vznik jisker
- Při používání produktu za dodržování zákazu kouření